Industrias Alcor S.A.S
Dirc: Ak 50 # 5c - 46
Puente Aranda, Bogotá
Tel: (601) 641 0917 - 633 1699
Cel: (+57) 310 220 6356

PINTURAS PICASSO

AMAZONIA ERGOF
CERO VOC

Amazoni Vinilo Cero VOC, es un vinilo de aspecto mate libre de componentes químicos contaminantes y con características CERO VOC (Cero Compuestos Orgánicos Volátiles). Su elevada durabilidad y rendimiento la hacen además un Vinilo Tipo I que cumple con los requisitos técnicos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-1335. Su formulación empleando materias primas especiales diluibles en agua y libre de componentes APEO, amigables con el medio ambiente, la hacen una pintura Ecológica y libres de contaminantes que puedan producir irritaciones o alergias al ser usadas, protegiendo así tanto el medio ambiente como la salud de la familia.
Dadas sus características de desempeño puede ser usado como recubrimiento para proteger y decorar muros, paredes en hogares, oficinas, edificaciones, etc. Tanto en ambientes interiores como en ambientes exteriores bajo sombra y sobre superficies de cemento, estuco, concreto, madera, entre otros.

- Facil aplicación
- Alto nivel de adherencia al sustrato donde se aplica y buena lavabilidad.
- Disponible en una gran cantidad de colores bajo pedido.
- Formulación con materias primas especiales que la hacen ser una Pintura Ecológica, Cumple con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana “NTC 1335. Pinturas al Agua Tipo Emulsion
- Bajo Olor
- Bajo VOC

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite y grasa, barro, piedras y suciedades o contaminantes que puedan interferir en el desempeño del producto.
- Se debe eliminar cualquier resto de acabados en mal estado, cal suelto, humedad, etc, ya sea mediante el empleo de rasqueta o lija.
- Si existen grietas, agujeros u otros defectos en la superficie a pintar y que puedan afectar el acabado final de la película aplicada, deben ser resanados en forma previa empleando para ello Estuco Profesional.
- Si la superficie presenta alcalinidad muy alta (pH>10) como se presenta comúnmente en fibro-cemento, revoques y morteros trabajados con cal, se debe aplicar de 1 a 2 manos de Sellador Antialcalino a fin de neutralizar la superficie, dejando secar por espacio de 1 hora.
- Si la superficie a pintar presenta un acabado inicial brillante, se debe lijar suavemente, generando así el perfil de anclaje adecuado.
- El producto debe ser homogenizado completamente antes de ser aplicado.
- La temperatura de la superficie donde será aplicado el producto debe ser mayor a los 5°C y menor a los 40°C.
- El tiempo de espera entre capa y capa de pintura debe ser de minimo 1 hora.
- Una vez aplicado el producto se debe esperar mínimo 30 dias antes de ser lavada a fin de evitar deterioros prematuros de la película.
- Dilucion: para aplicaciones a brocha o rodillo diluya con agua limpia máximo un 25% en volumen.
- Aplicar minimo 1-2 capas dependiendo de la condición inicial de la superficie o del acabado final deseado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O DATOS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	REQUERIMIENTO	VALORES TÍPICOS
VISCOSIDAD STORMER, KU	(115-120) KU	117 KU
CUBRIMIENTO	97%	97% mínimo a 10 mils húmedos
SECAMIENTO AL TACTO	1 hora	1 hora maximo
SECAMIENTO ENTRE MANOS	1-2 horas maximo	1/2 horas maximo
RENDIMIENTO TEÓRICO	50 m2/gal aproximadamente	50 m2/gal aproximadamente

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Bajo techo, aplicando hasta 4 cajas de galones o 3 cuñetes.
- Hasta dos estivas superpuestas en posición vertical, separadas con una lamina de aglomerado, de manera de 10 mm espesor.
- La temperatura mínima de almacenamiento es de 15 C (59 F) y la temperatura máxima es de 40 C (104 F).
- No almacenar cerca de fuentes de calor.
- Mantener el envase cerrado cuando no este en uso.

PRECAUCIONES

- No funciona aplicado sobre superficies húmedas o encharcadas.
- El producto presenta serias limitaciones de funcionabilidad si no es usado en la forma recomendada.

OTRAS PROPIEDADES QUE DEBEMOS MENCIONAR:

- Viscosidad de Empaque: (115-120) KU
- Cubrimiento: 97% minimo a 10 mils Húmedos
- Secamiento al tacto: 1 hora maximo
- Secamiento entre manos: (1-2) horas
- Rendimiento Teórico: 50 m2/gal aproximadamente

NOTAS LEGALES

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones especificas de aplicación.

PINTURAS PICASSO

Industrias Alcor S.A.S
Dirc: Ak 50 # 5c - 46
Puente Aranda, Bogotá
Tel: (601) 641 0917 - 633 1699
Cel: (+57) 310 220 6356

pinturaspicasso_col
Pinturas Picasso
www.pinturaspicasso.com