

BARNIZ

DESCRIPCIÓN

Es un barniz sintético transparente de fácil aplicación, diseñado para proporcionar una película de acabado brillante y de buena durabilidad, con buen nivel de adherencia. Proporciona excelente relación costo-beneficio protegiendo las superficies donde es aplicado, mediante una película que no se agrieta ni se desprende

Su formulación lo hace un producto recomendado especialmente para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera, como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, y estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores.

BENEFICIOS



Facil aplicación



Recomendado especialmente para ambientes interiores.



Producto de alto rendimiento y durabilidad.



Permite ser tinteado.



Ofrece alta protección a las superficies donde se aplica



APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Producto de alto rendimiento y durabilidad
- Permite ser tinteado
- Ofrece alta protección a las superficies donde se aplica
- Fácil aplicación

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Bajo techo, aplicando hasta 4 cajas de galones o 3 cuñetes.
- Hasta dos estivas superpuestas en posición vertical, separadas con una lamina de aglomerado, de manera de 10 mm espesor.
- La temperatura mínima de almacenamiento es de 15 C (59 F) y la temperatura máxima es de 40 C (104 F).
- No almacenar cerca de fuentes de calor.
- Mantener el envase cerrado cuando no este en uso.

PRECAUCIONES

- El producto no debe ser aplicado en caso de lluvia o cuando exista amenaza de ella.
- Se debe proteger el producto recién aplicado de las lluvias, tráfico peatonal, etc.
- No debe ser aplicado en superficies que estén en contacto permanente con el agua por almacenamiento, condensación, etc..
- Se debe evitar que la película sea penetrada por objetos puntiagudos.

OTRAS PROPIEDADES QUE DEBEMOS MENCIONAR:

- Viscosidad de Empaque: (95-98) KU
- Densidad, Kg/Gal : 3,20-3,40
- Secamiento entre manos: (4-6) horas
- Secamiento duro 24 horas
- Rendimiento Teórico: (40) m2/gal (a 1 Mils EPS)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O DATOS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	REQUERIMIENTO	VALORES TÍPICOS
VISCOSIDAD DE EMPAQUE	(95-98) KU	(95-98) KU
DENSIDAD	3,20-3,40	3,20-3,40
SECAMIENTO ENTRE MANOS	(4-6) horas	(4-6) horas
SECAMIENTO DURO	24 horas	24 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	(40) m2/gal (a 1 Mils EPS)	(40) m2/gal (a 1 Mils EPS)

NOTAS LEGALES

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.



Industrias Alcor S.A.S
Dir: Ak 50 # 5c - 46
Puente Aranda, Bogotá
Tel: (601) 641 0917 - 633 1699
Cel: (+57) 310 220 6356



pinturaspicasso_col



Pinturas Picasso



www.pinturaspicasso.com