



Industrias Alcor S.A.S
Dir: Ak 50 # 5c - 46
Puente Aranda, Bogotá
Tel: (601) 641 0917 - 633 1699
Cel: (+57) 310 220 6356

ESMALTE MARTILLADO

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte alquídico de rápido secamiento, con una película de efecto martillado y aspecto metalizado gracias al uso de pigmento de aluminio dentro de su formulación, de gran flexibilidad y adherencia y excelente resistencia a la intemperie. Por su rápido secamiento es ideal para ser usado en procesos que requieran tiempos de procesos cortos para manejar las piezas sobre las cuales se aplica el producto.

Su formulación lo hace un producto recomendado para ser usado sobre superficies metálicas ferrosas donde se desean ocultar imperfecciones de la superficie o donde se desea obtener un efecto de una película no continua (efecto martillado). Se recomienda su uso sobre muebles, cajas fuertes, maquinarias, etc.

BENEFICIOS



Facil aplicación



Recomendado para ambientes interiores y exteriores



Producto de uso industrial de alta calidad



Producto de rápido secamiento



APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de contaminantes, óxidos y restos de pinturas mal adheridas.
- Para la limpieza de superficies metálicas se recomienda el uso de desengrasante, se debe reparar los defectos de la superficie antes de aplicar el producto. La superficie a pintar debe estar libre de humedad.
- Si se va aplicar el producto sobre la superficie brillante se debe lijar la misma para obtener un perfil de anclaje correcto.
- El producto se debe mezclar bien antes de aplicar hasta lograr su completa homogenización.
- Producto diseñado para ser aplicado a pistola
- Se recomienda diluir máximo 5 % con xilol.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Bajo techo, aplicando hasta 4 cajas de galones o 3 cuñetes.
- Hasta dos estivas superpuestas en posición vertical, separadas con una lamina de aglomerado, de manera de 10 mm espesor.
- La temperatura mínima de almacenamiento es de 15 C (59 F) y la temperatura máxima es de 40 C (104 F).
- No almacenar cerca de fuentes de calor.
- Mantener el envase cerrado cuando no este en uso.

PRECAUCIONES

- El producto no debe ser aplicado en caso de lluvia o cuando exista amenaza de ella.
- Se debe proteger el producto recién aplicado de las lluvias, tráfico peatonal, etc.
- No debe ser aplicado en superficies que estén en contacto permanente con el agua por almacenamiento, condensación, etc..
- Se debe evitar que la película sea penetrada por objetos puntiagudos.

OTRAS PROPIEDADES QUE DEBEMOS MENCIONAR:

- Viscosidad de Empaque: (70-100) s CF-4
- Acabado de aspecto MARTILLADO
- Densidad, Kg/Gal (dependiendo del color): 3,50-3,70
- Rendimiento Teórico, aplicado a 25 micras (1 mils) EPS: (35-40) m²/Gal (para superficies nuevas y a color diferente)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O DATOS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	REQUERIMIENTO	VALORES TÍPICOS
VISCOSIDAD DE EMPAQUE	70 - 100 s CF-4	70 - 100 s CF-4
ACABADO DE ASPECTO	Martillado	Martillado
DENSIDAD, Kg/Gal	3,50 - 3,70	3,50 - 3,70
RENDIMIENTO TEORICO	(35 - 40) m ² /Gal	(35 - 40) m ² /Gal

NOTAS LEGALES

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.



Industrias Alcor S.A.S
Dir: Ak 50 # 5c - 46
Puente Aranda, Bogotá
Tel: (601) 641 0917 - 633 1699
Cel: (+57) 310 220 6356



pinturaspicasso_col



Pinturas Picasso



www.pinturaspicasso.com